

NATURE

Colle à base d'acétate de polyvinyle prête à l'emploi.

UTILISATION

Colle de bois pour assemblage à prise lente de meuble et cadres, de bois massif même bois exotiques, collage de placage et de panneaux stratifiés sur panneaux agglomérés et plan de travail.

PROPRIETES

- ◆ **Couleur :** Blanche
- ◆ **Viscosité :** 5500+/-250 mPas entre 23°C et 30°C (Brookfield axe 4 20T/mn) ;
- ◆ **Temps ouvert limite :** 25 mn sur verre.
- ◆ **Temps de prise :** A partir de 35 mn, mais la cohésion n'est maximale qu'après 24 Heures ;

MISE EN ŒUVRE

Prête à l'emploi, remuer la colle quelques instants et encoller en simple face sur des surfaces propres sèches et planes. Application avec pinceau ou spatule, encolleuses manuelles ou automatiques

STOCKAGE

1 an d'emballage en origine hermétiquement clos.

PRECAUTION D'EMPLOI :

- ◆ Contact avec les yeux : rincer intensément à l'eau courante pendant 15 minutes en continue, avec les paupières écartées. En cas d'irritations persistantes, consulter un ophtalmologue.
- ◆ Contact avec la peau : changer immédiatement les vêtements tâchés, absorber avec une serviette et rincer à l'eau. Consulter un médecin en cas d'irritation.

CONDITIONNEMENT :

- ◆ Seaux de 4 kg
- ◆ Seaux de 20 Kg ;
- ◆ Fût de 100 Kg ;