

NATURE

Colle à base d'acétate de polyvinyle prête à l'emploi.

UTILISATION

Colle de bois pour assemblage à prise rapide, à chaud et à froid de meuble et cadres, de bois massif même bois exotiques, collage de placage et de panneaux stratifiés sur panneaux agglomérés et MDF.

PROPRIETES

- ◆ **Couleur** Blanche
- ◆ **Viscosité** 14 000 +/- 250 cps (Brookfield axe 4 20T/mn) ;
- ◆ **Temps ouvert limite** 10 mn sur verre.
- ◆ **Temps de prise à froid** A partir de 20mn.
- ◆ **Température d'utilisation** Supérieur à 8°C
- ◆ **Extrait sec :** 55%

MISE EN ŒUVRE

Prête à l'emploi, remuer la colle quelques instants et encoller en simple face sur des surfaces propres sèches et planes.

Application avec pinceau ou spatule, encolleuses manuelles ou automatiques

****Conditions de serrage :**

1°) A froid :

- **Formica sur aggloméré :**
 - ◆ **Pression** : 100 bars ;
 - ◆ **Temps de pression** : 20-30 mn ;
- **Contre plaqué sur aggloméré :**
 - ◆ **Pression** : 100 bars ;
 - ◆ **Temps de pression** : 30 mn ;

2°) A chaud :

- **Formica sur aggloméré :**
 - ◆ **Température** : 70°C ;
 - ◆ **Pression** : 100 bars ;
 - ◆ **Temps de pression** : 3mn ;
- **Contre plaqué sur aggloméré :**
 - ◆ **Température** : 70°C ;
 - ◆ **Pression** : 100 bars ;
 - ◆ **Temps de pression** : 6 mn ;

STOCKAGE

1 an d'emballage en origine hermétiquement clos.

PRECAUTION D'EMPLOI

- **Indications générales** : retirer les vêtements souillés.
- **Contact avec les yeux** : rincer intensément à l'eau courante pendant 15 minutes en continue, avec les paupières écartées. En cas d'irritations persistantes, consulter un ophtalmologue.
- **Contact avec la peau** : changer les vêtements tâchés, absorber avec une serviette et rincer à l'eau. Consulter un médecin en cas d'irritation.

SECURITE

Produit non classé.

CONDITIONNEMENT

- ◆ Seaux de 4kg
- ◆ Seaux de 20kg.
- ◆ Fûts de 100kg.